

810 - 2K Assouplissant



Product Description

810 2K assouplissant universel peut être utilisé dans les versions apprêts, vernis et laques 2K. 810 garde une grande souplesse dans le temps.

Preparation:

- Peut être utilisé pour tous les matériaux en plastique
- Ajouter 15% du flexibilisateur aux systèmes GenRock 2K, vernis ou apprêts pour des plastiques durs et moyens.
- Ajouter 50% du flexibilisateur aux systèmes GenRock 2K, vernis ou apprêts pour des plastiques souples.
- Dilution du 810 avant le rajout du durcisseur 2K et du diluant

Caractéristiques du produit

Point d'éclair:	27°C /80.6°F
Teneur en matières solides:	57.0 % poids
Gravité spécifique:	0.99 g/cm ³
Nettoyage de l'équipement:	Nettoyer après utilisation avec diluant de nettoyage "General Paint"
Remarques importantes:	<ul style="list-style-type: none">• Pour optimiser les propriétés de ponçage, les apprêts plastifiés doivent être séchés pendant 45 min avec 60-65°C température de panneau.• Lorsque 810 est ajouté aux systèmes General 2K, il augmente le temps de séchage.• Il est conseillé d'appliquer le 8340 (Genflex Plastic Primer) avant l'utilisation du Flexibilisateur.
Note:	General recommande que nos produits ne soient pas utilisés dans des conditions de température plus basses que 10°C. L'usage en-dessous de 10°C peut conduire à augmenter les temps de séchage ou la défaillance du produit.
FDS:	Voir la fiche de données de sécurité

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.