

# 8350 – Apprêt 1K d'Adhesion Transparent



## Description

8350 est un excellent apprêt monocomposant pour l'adhésion direct sur plastique brut. 8350 est légèrement pigmenté de couleur métallique pour faciliter l'application. Il crée une bonne adhérence pour l'apprêt ou la finition.

## **Suports:**

Adhère sur tous supports plastiques notamment, les matières plastiques polypropylène, polyuréthane et polyoléfine. Il n'est pas adapté au plastic PE (polyéthylène)

## Préparation de la surface (plastique non traité):



Chauffer 60 min. 60 ° C



Poncer la surface avec un "scotch brite" trempé de nettoyant 8241




Essuyer avec le nettoyant 8241.



Séchage à l'air jusqu'au lendemain ou 20 min. à 60°C

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.

# 8350 – Appret 1K d'Adhesion Transparent




Application: Prêt à l'emploi



Conventionnel: 1.3 à 1.4 mm  
2,0 à 2,5 bar pression d'entrée  
HVLP: 1.4 à 1.5 mm; maximum de 0,7 bar au bouchon d'air



1 couche  
1-2 microns



10 minutes à 20 oC (68 oF)



Appliquer en dessus mouillé sur mouillé l'apprêt General 4462 plastifié



Porter une protection adaptée

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.

# 8350 – Appret 1K d'Adhesion Transparent



<b>Point d'éclair:</b>	30 °C (86°F)
<b>Densité:</b>	0,885 kg/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec:</b>	5% en poids
<b>COV:</b>	810g / l
<b>Couverture:</b>	15 m <sup>2</sup> / l (théorique)
<b>FDS:</b>	Voir la fiche de données de sécurité

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.