



GenRock Bicouche

Description

Base mate acrylique solvanté mono composante composée de 70+ teintes de bases, opaques, métallisées, nacrées et xiralliques. La ligne est parfaitement adaptée pour la mise en peinture des véhicules et des petits utilitaires.

Surface Préparation:

- Vieille peinture bien poncée et surfaces bien apprêtées et préparées.

Suitable Substrates:

- Finitions existantes sauf TPA
- Apprêts « généraux » 1 K ou 2 K
- Primaire OEM ou EDP, poncé
- Mastic polyester « général
- Les substrats métalliques nus doivent être pré-apprêtés avec le wash primer 9700

Application du produit:



Mélanger 75% avec le réducteur Général.



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



HVLP 1,3 - 1,4 mm ;
Pression d'entrée 2,0 - 2,5 bar




Application 2 couches simples
5 min. d'attente entre les couches Suivi d'un voile de placement

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



GenRock Bicouche



Attendre que la finition soit complètement mate avant l'application du vernis



Porter une protection adaptée

Caractéristiques du produit

Point d'éclair:	23 °C (73,4 °F)
Densité:	0,94 à 1,16 kg/cm ³ (7,82 à 9,66 lb / gal)
Extrait sec:	21,2 à 39,0% en poids
Couverture:	8 - 10 m ² / l à 25 microns d'épaisseur sec
FDS:	Voir la fiche de données de sécurité

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.