

809 - Matizante Elastificante



Descripción:

809 2K Plastificante Mate es un plastificante universal para todos los sistemas de acabado MS y VOC. Es adecuado para acabados generales de relleno y plásticos. 809 demuestran una alta elasticidad a largo plazo.

Preparación:

- Se puede utilizar para todos los paneles de plástico de automóviles.
- Añadir un 15% de plastificante a los acabados, barnices y masillas con plásticos medios y duros.
- Añadir un 50% de plastificante a los acabados, barnices y masillas con plásticos blandos.

Addition of 809 to 683 clear	Gloss level at 60 degrees
50%	75-85%
100%	65-75%
150%	50-60%
200%	10-20%

Características del producto

Gravedad específica:	1.032 g/cm ³
Punto de inflamación:	27°C /80.6°F
Contenido sólido:	46.8 %
Limpieza del equipo:	Limpiar después del uso con diluyente de limpieza General.
Importante Observaciones:	General 2K Plastificante Mate debe incluirse antes de añadir el endurecedor 2K. Para optimizar las propiedades de lijado, las masillas plastificadas deben secarse 45 min/60-65 °C de temperatura del panel. 809 puede añadirse en una proporción máxima de 1:1 para obtener el máximo efecto plastificante. Cuando se añade 809 a los sistemas General 2K, se ralentiza el secado.
Seguridad:	Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para obtener instrucciones de seguridad completas. La hoja de datos técnicos enumerada ha sido recopilada de buena fe para su conveniencia y orientación. La información contenida en esta hoja no supone ni implica garantía alguna. Nota: General recomienda que nuestros productos no se utilicen a menos de 10°C. El uso a temperaturas inferiores a 10°C puede prolongar el tiempo de secado o provocar el fallo del producto.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.