



Gen2O™ -Sistema Base Agua

Descripción del producto

Gen2O es una pintura base al agua de alta calidad para la automoción, que ofrece una excelente cobertura en una sola capa, lo que lleva a una alta eficiencia y facilidad de uso y cumple con todas las regulaciones aplicables de COV cuando se recubre adecuadamente.

Componentes:

Gen2O™ Basecoat	Base Color
Gen2O™ De-mineralized Water	S120
Gen2O™ Basecoat Blending Agent	S135
Gen2O™ Basecoat Activator	WH1

Sustratos adecuados:

- Pintura original o vieja que se ha endurecido.
- Imprimación Rápida 2K 4462

Preparación de la superficie:

- Desengrasante S222
- Seque completamente antes de aplicar el color.
- Utilizar sólo trapos especiales «Base Coat Tack Rags» que no dejan ningún rastro pegajoso.

Aplicación del producto



Limpiar los paneles antes de pintar con desengrasante S222.
Secar completamente antes de aplicar el color.



La proporción de mezcla es de 1 parte de Gen2O™ Basecoat por 10% - 20% de agua desmineralizada S120.
Viscosidad óptima 22 a 24 seg/DIN4mm/ 20oC



HVLP 1,2 - 1,3
2,0 - 2,5 bar de presión de entrada
1,5 = 15-25 micras


Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



Gen20™ -Sistema Base Agua



1 mano húmeda completa.
Secar antes de aplicar la capa de rociado. Aplicar la capa de rocío



Flash final apagado hasta mate



Puede sobrebarnizarse con todos los barnices generales



Llevar una protección adecuada

El tiempo de apagado puede reducirse:

- Utilizando un soplador de aire después de 5 minutos de flash off.
- Sistema de soplado de la cabina de pintura
- Secado por infrarrojos
- Aumento de la temperatura de la cabina

Nota:

Cuando aplique más de 2 capas de color seguidas, añada Activador WH1 al 5% en volumen.
Para recubrimientos de color en interiores donde no se desea capa transparente, añadir Activador WH1 al 5% por volumen.

Espere 8 horas antes de que el agua o la humedad entren en contacto con Gen2o Activado.

No recomendado para aplicaciones en interiores a menos que se aplique brillo satinado 5000M o transparente mate 6000M sobre Gen2o para asegurar una adecuada protección UV.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



Gen20™ -Sistema Base Agua

Características del producto

VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB (d) (420)420. El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto IIB. d) en forma lista para su uso es de 420 g/ltr como máximo. El contenido de COV de este producto listo para su uso es de 420 g/l como máximo. 420 g/l.
Specific Gravity:	1.01 – 1.19 grams/liter
Flash Point:	20 (77 °F)
Solid Content:	16,18% - 39,83% en peso
SDS:	Consulte la ficha de datos de seguridad

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.