



S135 - Diluente de Retoques

Descrição:

- Diluente de Retoques para sistemas de base de água - Gen₂O.
- Fácil de aplicação.
- Pronto a pulverizar.

Aplicação do Produto 1:

Mistura de Gen2O Basecoat diretamente sobre S135 Agente de mistura.



- Misturar S135. 5:1 com água Gen2O S120.
- Pulverizar a área de mistura com uma demão de S135 evitando os bordos
- Aplicar a camada de base Gen2O misturada na película húmida até ficar coberta.
- Misturar a área de sobreposição com pressão de ar reduzida (1,0-1,5 bar)



Vernizes General Paint

Aplicação do Produto 2:

Mistura de Gen2O Basecoat misturado com S135 Agente de mistura.



- Misture tinta afinada Gen₂O com 50% S135 - Diluente de Retoques
- Pulverize com a pressão de ar reduzida (1,0-1,5 bar)



Vernizes General Paint

Caraterísticas do Produto:

Note:

Ocasionalmente, pode ser necessário obter opacidade na área preparada com primário antes de prosseguir.

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



S135 - Diluente de Retoques

Cleaning the Equipment:

Limpar com água depois de usar.

Safety:

Consulte a Ficha de Dados de Segurança do Material (MSDS) para obter instruções de segurança completas. A ficha de dados técnicos listada foi compilada de boa fé para sua conveniência e orientação. Nenhuma garantia, expressa ou implícita, é pretendida ou dada pelas informações contidas nesta folha.

Nota: A General recomenda que os nossos produtos não sejam utilizados a menos de 10°C. A utilização abaixo dos 10°C pode resultar em tempos de secagem prolongados ou na falha do produto

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.