Gen₂OTM



Descrição:

Gen₂O é uma linha de produtos premium de revestimento à base de água, de alta qualidade, que oferece uma excelente cobertura, de alta eficiência e fácil aplicação, está em conformidade com todas as regulamentações de VOC aplicáveis quando revestido adequadamente.

Components:

Gen ₂ O™ Basecoat	Base Color
Gen₂O Agua Desmineralizada	S120
Gen₂O Diluente de Retoques	S135
Gen₂O Catalisador	WH1

Substratos Adequados:

- Pintura velha bem lixada e as superfícies bem preparadas com primário.
- Primário GenRock 2K 4462

Preparação da Superficie:

- Gen₂O Desengordurante S222
- Seque completamente antes de aplicar a cor
- Use apenas panos de aderência Tack Rags que não deixe resíduos pegajosos.

Aplicação do Produto:



Limpe os painéis antes de pintar com desengordurante S222; Seque completamente antes de aplicar a cor.



O rácio de mistura é de 1 parte de Gen2O™ Basecoat para 10% - 30% de água desmineralizada S120

Viscosidade óptima 22 a 24 seg/DIN4mm/ 20°C

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



Gen₂OTM





HVLP 1.2 - 1.3 2,0 - 2,5 bar de pressão de entrada 1,5 = 15-25 microns



1 demão completa húmida. Secar antes de aplicar a camada de nevoeiro. Aplicar a camada de nevoeiro



Flash-off final até ficar mate



Pode ser revestido com todos os vernizes gerais



Utilizar protecção adequada

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



Gen₂OTM



O tempo de apagamento do flash pode ser reduzido:

- Utilizar o soprador de ar após 5 minutos de paragem de emergência.
- Sistema de sopro da cabina de pintura
- Secagem por infravermelhos
- Aumento da temperatura da cabina de pintura

Nota:

Ao aplicar mais de 2 demãos de cor consecutivas, adicionar WH1 Activator a 5% por volume. Para revestimentos de cor em interiores em que não se pretenda uma camada transparente, adicionar WH1 Activator a 5% por volume.

Esperar 8 horas antes que a água ou a humidade entrem em contacto com o Activated Gen2o. Não recomendado para aplicações em acabamentos interiores, a menos que seja aplicado um brilho acetinado 5000M ou um verniz mate 6000M sobre o Gen2o para garantir uma proteção UV adequada.

Caraterísticas do Produto:	
	2004/42/IIB (b) (420). Máx. 420 g/l. O valor máximo para a categoria B(b) é de 420 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 420 g/l COV.
Rendimento Teorico:	1.01 – 1.19 grams/liter
Ponto de Inflamação:	20 (77 °F)
Conteúdo de Solidos:	16.18% – 39.83% por peso
FDS:	Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

