



1000SR - Verniz 2k Anti-Risco


Descrição:

Verniz 2K de alta qualidade para reparação de painéis e repintura geral. Excelente brilho e fluidez em combinação com uma capacidade de polimento muito boa. É extremamente estável quando aplicado em superfícies verticais e pode ser revestido em 24 horas sem lixagem intermédia.

Substratos Adequados:

- GenRock basecoat
- Gen₂O basecoat

Aplicação do Produto:



| 100% Clear | 50% Hardener | 5-10% Thinner |
|------------|-----------------------|----------------------------|
| 1000SR | H500 FAST | Respective General Thinner |
| | H600 NORMAL | |
| | H700 SLOW | |
| | H750 EXTRA SLOW | |
| | H760 SPECIAL HARDENER | |



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Validade da mistura: 60 min a 20°C




HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 camadas normais)
Pressão: 2,0 - 2,5 bar de entrada de pressão



2 coats – 50 -60 microns per coat

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.


1000SR - Verniz 2k Anti-Risco



Desligar o flash antes de aumentar a temperatura



Coza por 20 min a 60°C



8 min em Onda Curta
Manter o IF a 80 cm de distância



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

COV(2004/42/EC): 2004/42/II B (e) (840). Máx. 530 g/l. O valor máximo para a categoria B(e) é de 840 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no máx. 530 g/l COV.

Peso Específico: 0.985 kg/cm³

Ponto de Inflamação: 25°C (77 °F)

Conteúdo de Sólidos: 52.1 % por peso

Rendimento Teorico: 8-9 m²/l a 50 mcm por camada

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



1000SR - Verniz 2k Anti-Risco

FDS:

Refer to the Safety Data Sheet

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.