



6000M – 2K Transparent Mat


Descriere:

2K transparent mat pentru finisajele lucioase-opace ale vehiculelor. 6000 M oferă un rezultat opac uniform, conferind o senzație și un aspect netede și lucioase, care depășesc cerințele stringente ale industriei de refinisare.

Substraturi adecvate:

- Grund de bază Genrock
- Grund de bază Gen₂0

Aplicarea produsului:



Amestec 2:1 cu oricare dintre următoarele întăritoare:

- H760 Special
- H750 Extra lent
- H700 Lent
- H600 Normal
- H500 Rapid

Durata de păstrare după deschidere: 3-5 ore la 20°C

15-20% Diluant "General"



16-18s / DIN 4 mm / 20°C



Conform 1,3 – 1,5 mm (2 canale de pulverizare)
Presiune de admisie: 2,0 – 2,5 bar



HVLP 1,3 – 1,5 mm (2 canale de pulverizare)
Presiune de pulverizare: 0,7 bar


Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



6000M – 2K Transparent Mat



2 straturi de câte 50 – 60 microni



15-20 minute
Flash-off între straturi și flash-off final.



Se așteaptă timp de 15 minute înainte de a crește temperatura.
Se coace timp de 45 de minute la temperatura de 60°C a panoului.



Undă Scurtă 8 min
Obiectul trebuie menținut la o distanță mai mare de 60cm față de sursă.



A se purta echipament corespunzător de protecție.

Caracteristicile produsului:

**COV (2004/42/
EC):**

2004/42/IIB (d) (840)550. Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria de produs IIB.d) într-o formă pregătită pentru utilizare este de max 840g/ltr. Conținutul de COV al acestui produs în forma pregătită pentru utilizare este de max. 550 g/l.

**Punctul de
măsurare:**

23°C (73,4°F)

**Greutatea
Specifică:**

1,01 kg/cm³

**Conținutul de
Substanțe**

48% by weight pre-dilution

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



6000M – 2K Transparent Mat

Acoperirea: 6-7 m²/l cu o grosime a peliculei de 50 de microni (teoretic)

Nivelul luciului: 23 % ± 5 la un unghi de 60°

FTS: A se vedea fișa tehnică de securitate.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.