



6000SR -- 2K CLEAR TOP COAT


Descriere:

Acest sistem strat transparent format din 2 straturi cu grad mare de soliditate are o aderență excelentă pe straturile de grund pe bază de apă sau solvent, fiind foarte ușor de aplicat. Este extrem de stabil atunci când este aplicat pe suprafețe verticale și poate fi revopsit într-un interval de 24 de ore, fără șlefuire intermediară.

Substraturi adecvate:

- Grund de bază Genrockt
- Grund de bază Gen2o

Aplicarea produsului



100%	50% HARDENER	5-10% THINNER
6000SR	H500 – RAPID	S719 – RAPID S711 – NORMAL S721 - LENT
	H600 – NORMAL	
	H700 – LENT	
	H750 – EXTRA LENT	
	H760 - SPECIAL	




16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Durata de păstrare după deschidere: 3-5 ore la 20°C



Conform 1,3 – 1,5 mm (2 canale de pulverizare)
Presiune de admisie: 2,0 – 2,5 bar



2 straturi de câte 50 – 60 microni




Oprirea intermitentă înainte de creșterea temperaturii

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



Coaceți 20 min la o temperatură a panoului de 60 oC



	20°C	60°C
„Fără praf”	20 min	5 min
La atingere	45 min	10 min
Uscat pentru manipulare	3 ore	15min
Lustruit	7 ore	30 min
Uscare permanentă	2 zile	1 oră

NOTĂ: Aceste citiri au fost realizate prin utilizarea întăritorului H500.



Undă Scurtă 8 min
Obiectul trebuie menținut la o distanță mai mare de 80cm față de sursă.



A se purta echipament corespunzător de protecție

Caracteristicile produsului

VOC(2004/42/EC):	2004/42/CE IIB (e) (840)516. Valoarea limită UE pentru acest produs (categoria de produs categoria de produse IIB. e) în formă gata de utilizare este de maximum 840g/ltr. Conținutul de COV al acestui produs în formă gata de utilizare este de max. 516 g/l
Greutatea Specifică:	0.985 kg/cm ³
Punct de aprindere:	25°C (77 °F)
Conținutul de Substanțe Solide:	52.6% în funcție de greutate

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



6000SR -- 2K CLEAR TOP COAT

Acoperirea: 8-9 m²/l cu o grosime a peliculei de 50 de microni (teoretic)

FTS: A se vedea fișa tehnică de securitate.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.
