



6100SR – 2K Superior Clear

Descriere:

Acest sistem strat superior format din 2 straturi cu grad mare de soliditate are o aderență excelentă pe straturile de grund pe bază de apă sau solvent. 6100SR (Scratch Resistant) este foarte ușor de aplicat și prezintă o excelentă rezistență la încovoiere, oferind în același timp o finisare cu luciu superior.


Substraturi adecvate:

- Grund de bază Genrock
- Grund de bază Gen₂o

Aplicarea produsului:

Amestec 2:1:0-5% cu oricare dintre următoarele întăritoare și următorii diluanți:

100	50%	0-5%
6100SR	H760 SPECIAL	S2050
	H750 EXTRA LENT	S2040
	H700 LENT	S721 sau S821
	H600 NORMAL	S711 sau S811
	H500 RAPID	S719



Durata de păstrare după deschidere: 80 de minute la 20°C (Potlife)



16-18s / DIN 4 mm / 20°C



Conform 1,3 – 1,5 mm (2 canale de pulverizare)
Presiune de admisie: 2,0 – 2,5 bar



HVLP 1,3 – 1,5 mm (2 canale de pulverizare)
Presiune de pulverizare: 0,7 bar


Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



6100SR – 2K Superior Clear



2 straturi de câte 50 – 60 microni



5-7 minute la 20 oC (68 oF) între straturi



Se așteaptă timp de 5-70 minute înainte de a crește temperatura.
Se coace timp de 20-25 de minute la temperatura de 60 oC a sursei.



Undă Scurtă 10-12 minute.
Obiectul trebuie menținut la o distanță mai mare de 60 cm față de sursă.



A se purta echipament corespunzător de protecție.

Caracteristicile produsului:

**COV (2004/42/
EC):**

2004/42/IIB (e) (840)437. Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria de produs IIB.d) într-o formă pregătită pentru utilizare este de max 840g/ltr. Conținutul de COV al acestui produs în forma pregătită pentru utilizare este de max. 437 g/l.

**Punctul de
măsurare:**

27°C

**Greutatea
Specifică:**

1,009 kg/cm³

**Conținutul de
Substanțe**

55,3 % în funcție de greutate

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



6100SR – 2K Superior Clear

Acoperirea: 8 - 9 m²/l cu o grosime a peliculei de 50 de micrometri (teoretic)

FTS: A se vedea fișa tehnică de securitate.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.
