



Descriere:


Gamă completă de produse din poliuretan acrilic de înaltă calitate. Culori simple sau metalice bazate pe 34 de culori de bază. Într-o singură fază. Sistem solid mediu foarte pigmentat, economie la cantitatea de vopsea pregătită pentru utilizare, o acoperire mai mare, economie de timp în aplicare, deoarece 2 straturi sunt suficiente, ușurința aplicării, luciu excelent.

Pregătirea Suprafeței:

Stratul vechi de vopsea bine șlefuit și suprafețele bine grunduite și pregătite.

Substraturi adecvate:

- Prin stratul de vopsea șlefuit și călit
- Grund Genrock 1K sau 2K
- Finisaje existente, cu excepția TPA
- Grund OEM sau EDP, șlefuit
- Masticuri Poliester "General"
- Substraturile metalice goale trebuie să fie pre-amorsate cu grund reactiv




Amestec 2:1 cu oricare dintre următoarele întăritoare:

- H760 Extra lent
- H750 Lent
- H700 Standard
- H600 Rapid
- H500 Super Rapid

Durata de păstrare după deschidere: 5 ore la 20°C

5-10% Diluant "General"



16-18s / DIN 4 mm / 20oC



Conform 1,3 – 1,5 mm (2 canale de pulverizare)

Presiune de admisie: 2,0 – 2,5 bar

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



HVLP 1,3 – 1,5 mm (2 canale de pulverizare)
Presiune de pulverizare: 0,7 bar



2 straturi de câte 50 –60 micrometri



Se așteaptă timp de 10 minute înainte de a crește temperatura.
Se coace timp de 20 de minute la temperatura de 60 oC a panoului



Undă Scurtă 8 min.
Obiectul trebuie menținut la o distanță mai mare de 60cm față de sursă.



A se purta echipament corespunzător de protecție.

Caracteristicile produsului:

Punctul de măsurare:

25°C

Greutatea Specifică:

0,94-1,325 kg/cm³

Conținutul de Substanțe Sol

46,6% - 65,9 % în funcție de greutate

Acoperirea:

8-9 m²/l cu o grosime a peliculei de 50 de micrometri (teoretic)

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



FTS:

A se vedea fișa tehnică de securitate.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.