



G80Y – Mastic Poliester Ușor Bej

Descriere:


Acest chit metalic de umplere excelent este un mastic universal, având o aplicare extrem de netedă. Acesta poate fi aplicat vertical fără ajustare și prezintă o rezistență ridicată la aproape toți solvenții. Acesta este caracterizat prin șlefuire foarte ușoară și are avantajul de a rezista la temperaturi de 100 ° C, fără a suferi deformări.

Substraturi adecvate:

- Fier, tablă de oțel, material plastic armat cu fibre de sticlă
- Vopsea originală sau finisajul stratului vechi de acoperire superior

Pregătirea suprafeței (plastic netratat):

- Se curăță bine suprafața care urmează să fie tratată cu Genclean 8241. Se asigură că aceasta este uscată și fără urme de silicon, ceară, unsoare și orice material străin.
- Pe straturile de grund sau pe straturile de acoperire superioare cu email, se șlefuieste și se curăță suprafața înainte de aplicarea chitului pentru rosturi.



Întăritor "General" 1 – 3%
Durata de păstrare după deschidere: 3 - 5 min la 20 oC



Aplicarea cu ajutorul unui șpaclu



< 30 min at 20°C

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.



G80Y – Mastic Poliester Ușor Bej



4 – 5 min at 1 m.



Șlefuire Inițială cu degroșare P60-P120
Șlefuire Finală cu finisare P400 - P500

Caracteristicile produsului:

COV (2004/42/ EC):

2004/42/IIB (b) (250)250. Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria de produs IIB.b) într-o formă pregătită pentru utilizare este de max 250 g/ltr. Conținutul de COV al acestui produs în forma pregătită pentru utilizare este de max. 250 g/l.

Greutatea Specifică:

1.83 ± 0.1

Compziție:

Rășini poliesterice nesaturate și umpluturi minerale

Culori disponibile:

Bej, gri

FTS:

A se vedea fișa tehnică de securitate.

Disclaimer: Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produselor noastre.