



## 8340 - Plastic Primer & Adhesion Promoter (грунт акселератор для пластиковых деталей)

### Описание товара:

Адгезионный 1K грунт 8340 является отличной грунтовкой для пластмассовых деталей и акселератором адгезии (сцепления) для неокрашенных фабричных бамперов. Это прозрачная жидкость, слегка окрашенная металлическим пигментом для более легкого напыления. Он также создаёт хорошую адгезию грунтовки, герметика, или базового покрытия к пластиковым деталям.

### Совместимая поверхность:

Адгезирует (создает сцепление) на всех пластиковых деталях автомобилей, имеющихся на сегодня: полипропилен, полиуретан и полиолефин. Однако не подходит для ПЭ (полиэтиленовых) частей.

**Подготовка поверхности:** (необработанный пластик)

### Применение продукта



60 минут при 60°C



Отшлифовать поверхность ультра - тонкой подушечкой, смоченной в GenClean для удаления силикона



Протереть поверхность, использовать GenClean для удаления силикона




Сушить в течении ночи на открытом воздухе или 20 мин. при 60°C

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.



## 8340 - Plastic Primer & Adhesion Promoter (грунт акселератор для пластиковых деталей)




Готов к нанесению



Сопло 1,3-1,4 мм  
2-2,5 бар давление на входе  
Краскопульт HVLP 1,3-1,4мм; макс. давление 0,7 бар распыления крышки пневмоцилиндра



1 слой  
1-2 микрон



10 минут при 20°C (68°F) – интервал между слоями



Наносить мокрым по мокрому с использованием пластифицированной грунтовки General 4462



Использовать защитную одежду.

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.



## 8340 - Plastic Primer & Adhesion Promoter (грунт акселератор для пластиковых деталей)

### Характеристики продукта

<b>Летучие органические соединения:</b>	810г/л
<b>Удельный вес:</b>	0,87кг/см3
<b>Температура вспышки:</b>	30°C (86°F)
<b>Содержание сухих веществ:</b>	5 % (на вес)
<b>Укрывистость:</b>	15м2/л
<b>SDS:</b>	Смотрите Паспорт безопасности на продукт

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.