



## 6000HS – 2K HS Clear (HS бесцветный лак)

### Description:

2 К лак, наносится в 2 слоя, обладает высокой адгезией к базовым краскам на основе растворителей или водной основе, легок в применении. Лак стабилен при нанесении на вертикальные поверхности и может применяться в течение 24 часов без промежуточного шлифования.



### Совместимая поверхность/подложка:

- базовые краски Genrock
- базовые краски Gen2o

Смешайте 2:1 с любым из нижеследующих отвердителей:

- H760 extra slow (очень медленный)
- H750 slow (медленный)
- H700 standard (стандартный)
- H600 fast (быстрый)
- H500 super fast (сверх быстрый)

Срок жизни системы 5ч. при 20°C



5-10% Растворителя General

16-18 сек вязкость по DIN 4мм при 20°C



Сопло 1,3-1,5 мм (нанесение в 2 слоя)

Давление на входе 2-2,5 бар



Краскопульт HVLP 1,3-1,5 мм (нанесение в 2 слоя)

0,7 бар давление распыления



2 слоя = 50-60 мкм



Выдержать 10 минут перед увеличением температуры

Сушить в течение 20 мин. при 60°C

Product Data Sheet



## 6000HS – 2K HS Clear (HS бесцветный лак)



Короткие волны - 8 мин.  
Расстояние объекта не меньше 60 см от источника.

---



Использовать защитную одежду.

---

**Температура  
вспышки:** 25°C

---

**Удельный вес:** 0,985г/см<sup>3</sup>

---

**Содержание  
сухих  
веществ:** 52,6% (в весе)

---

**Укрывистость:** 8 - 9м<sup>2</sup>/л при толщине сухой плёнки 50 мкм (теоретически)

---

**SDS:** Смотрите Паспорт безопасности на продукт

Product Data Sheet