



Описание товара:


Полный ассортимент акриловых полиуретановых базовых красок высокого качества. Простые цвета и металлики основаны на 34 базовых цветах. Высокопигментная система со средним содержанием твердых частиц позволяет сэкономить количество применяемой краски, даёт хорошую укрывистость, экономит время, так как нанесение в 2 слоя является достаточным, легко наносится, обладает хорошим блеском.

Подготовка поверхности:

- Отшлифовать поверхность от старой краски, загрунтовать и подготовить для нанесения базового покрытия.

Совместимая поверхность:


- Отшлифованная окрашенная поверхность
- Genrock 1K или 2K Primer (двухкомпонентная грунтовка "General")
- Все имеющиеся виды финишных покрытий за исключением термопластичных акриловых покрытий
- Грунтовка General OEM или EDP, отшлифованная
- Полиэфирные шпаклевки General
- Металлическая поверхность, предварительно обработанная антикоррозийной грунтовкой General 9700



Смешайте 2:1 с любым из нижеследующих отвердителей:

- H760 extra slow (очень медленный)
- H750 slow (медленный)
- H700 standard (стандартный)
- H600 fast (быстрый)
- H500 super fast (сверх быстрый)

Срок жизни системы 5ч. при 20°C



5-10% Растворителя General

16-18 сек. вязкость по DIN 4мм при 20°C

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.



	Сопло 1,3-1,5 мм (нанесение в 2 слоя) 2-2,5 бар давление на входе 2 слоя = 50 – 60 мкм
	Краскопульт HVLP 1,3-1,5 мм (нанесение в 2 слоя) 0,7 бар давление распыления 2 слоя = 50-60 мкм
	Выдержать 10 минут до повышения температуры Сушить в течение 20 мин. при 60°C
	Короткие волны - 8 мин. Расстояние объекта не меньше 60 см от источника.
	Использовать защитную одежду.

Характеристики продукта

Температура вспышки:	25°C
Удельный вес:	0,94-1,325кг/см3

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.

Гепрошк 2К (базовые краски)



Укрывистость:	8-9м2/л при толщине сухой плёнки 50 мкм (теоретически)
Содержание сухих веществ:	46,6% - 65,9% (в весе)
SDS:	Смотрите Паспорт безопасности на продукт

Отказ от ответственности: Пользователи берут на себя полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неправильного использования нашей продукции.