



## 4202 2K Грунт серый VOC

### ACCELERO

#### Описание:

Accelero 4202 - это грунт воздушной сушки 2K High Build VOC с хорошим наполнением и шлифуемостью. Он рекомендуется для станций высокой производительности с акцентом на эффективности, загрузке площадей и снижении затрат с сохранением премиального качества. (поставляется также белый - 4204 или темно-серый - 4206)


Грунт Accelero 4202 хорошо шлифуется в течение 1 часа после нанесения. Он поддерживает высокий блеск при покрытии любым верхним материалом General.

С ним применяются те же отвердители HS (H500, H600) как и с другими грунтами GENERAL, что дает полноту ассортимента.

#### Совместимые поверхности:

- Старые и термореактивные покрытия.
- Полиэфирные наполнители General.
- Заводское покрытие OEM

#### Совместимые поверхности:



100%	25%	5%
4202	<b>H500 быстрый HS</b>	<b>S719 разбавитель*</b>
4202	H600 средний HS	S711 разбавитель

*\*Рекомендовано*



18-19 сек. / DIN 4 мм / 20°C  
Жизнеспособность: 40 минут при 20°C



HVLP 1.6 – 1.8 mm

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.




# 4202 2K Грунт серый VOC

## ACCELERO


3-5 минут между слоями  
 2-3 слоя  
 45-50 мкм/слой  
 Давление: 2,0-2,2 бар



% РАЗБАВЛЕНИЯ	ВЯЗКОСТЬ	ТОЛЩИНА СЛОЯ	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 3 СЛОЯ
5%	40"	70 μ	210 μ
10%	30"	67 μ	200 μ
15%	25"	65 μ	195 μ
20%	22"	60 μ	180 μ
25%	19"	55 μ	165 μ



3-5 минут между слоями



От пыли	10 мин (20°C)	B
На отлип	15 мин (20°C)	
Шлифовать через	60 мин (20°C)	

зависимости от толщины покрытия  
**Важное замечание: при температуре ниже 15°C не сушить на воздухе**  
**Низкое запекание 5-10 минут при температуре панели 60°C**



5-7 minut, w zależności od koloru.  
 Temperatura panelu 80°C-100°C  
**\* Ważna uwaga: trzymaj panel w odległości większej niż 80 cm od jednostki IR, w zależności od grubości warstwy naprawczej.**



5 minut w 60o C temperatura panelu.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



## 4202 2K Грунт серый VOC

### ACCELERO



Использовать адекватные средства защиты.

#### Характеристики продукта

**VOC(2004/42/EC):**

VOC (2004/42/EC): 2004/42/EC(IIВ(с) (540)540. Предельное значение ЕС для этого материала (категория продукции: IIВ.с) в готовом к применению виде не более 540 г/л. Содержание VOC в данном материале в готовом виде не более 540 г/л.

**Плотность:**

4202 (серый) = 1.64 кг/см<sup>3</sup>  
4204 (белый) = 1.637 кг/см<sup>3</sup>  
4206 (темно-серый) = 1.493 кг/см<sup>3</sup>

**Температура  
вспышки:**

25°C (77°F)

**Содержание тв.  
веществ:**

Приблизительно 62,5% - 67,5% по весу (в готовом виде), в зависимости от степени разбавления

**Площадь  
покрытия:**

8 - 9 м<sup>2</sup>/л при 5,7-5,8 м<sup>2</sup>/л при толщине 80 мкм (теоретически)

**Техника  
безопасности:**

См. паспорт безопасности

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.