



4204 2K Грунт белый VOC

ACCELERO

Описание:

Acceleero 4204 - это грунт воздушной сушки 2K High Build VOC с хорошим наполнением и шлифуемостью. Он рекомендуется для станций высокой производительности с акцентом на эффективности, загрузке площадей и снижении затрат с сохранением премиального качества. (поставляется также серый - 4202 или темно-серый - 4206)


Грунт Acceleero 4204 хорошо шлифуется в течение 1 часа после нанесения. Он поддерживает высокий блеск при покрытии любым верхним материалом General.

С ним применяются те же отвердители HS (H500, H600) как и с другими грунтами GENERAL, что дает полноту ассортимента.

Совместимые поверхности:

- Старые и термореактивные покрытия.
- Полиэфирные наполнители General.
- Заводское покрытие OEM

Совместимые поверхности:



100%	25%	5%
4204	H500 быстрый HS	S719 разбавитель*
4204	H600 средний HS	S711 разбавитель

**Рекомендовано*



18-19 сек. / DIN 4 мм / 20°C
Жизнеспособность: 40 минут при 20°C



HVLP 1.6 – 1.8 mm


Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.




4204 2K Грунт белый VOC

ACCELERO

3-5 минут между слоями
 2-3 слоя
 45-50 мкм/слой
 Давление: 2,0-2,2 бар



% РАЗБАВЛЕНИЯ	ВЯЗКОСТЬ	ТОЛЩИНА СЛОЯ	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 3 СЛОЯ
5%	40"	70 μ	210 μ
10%	30"	67 μ	200 μ
15%	25"	65 μ	195 μ
20%	22"	60 μ	180 μ
25%	19"	55 μ	165 μ



3-5 минут между слоями



От пыли	10 мин (20°C)
На отлип	15 мин (20°C)
Шлифовать через	60 мин (20°C)

B

зависимости от толщины покрытия

Важное замечание: при температуре ниже 15°C не сушить на воздухе
Низкое запекание 5-10 минут при температуре панели 60°C



5-7 minut, w zależności od koloru.

Tempratura panelu 80°C-100°C

*** Ważna uwaga: trzymaj panel w odległości większej niż 80 cm od jednostki IR, w zależności od grubości warstwy naprawczej.**



5 minut w 60°C temperatura panelu.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



4204 2K Грунт белый VOC

ACCELERO



Использовать адекватные средства защиты.

Характеристики продукта

VOC(2004/42/EC):

VOC (2004/42/EC): 2004/42/EC(IIВ(с) (540)540. Предельное значение ЕС для этого материала (категория продукции: IIВ.с) в готовом к применению виде не более 540 г/л. Содержание VOC в данном материале в готовом виде не более 540 г/л.

Плотность:

4202 (серый) = 1.64 кг/см³
4204 (белый) = 1.637 кг/см³
4206 (темно-серый) = 1.493 кг/см³

**Температура
вспышки:**

25°C (77°F)

**Содержание тв.
веществ:**

Приблизительно 62,5% - 67,5% по весу (в готовом виде), в зависимости от степени разбавления

**Площадь
покрытия:**

8 - 9 м²/л при 5,7-5,8 м²/л при толщине 80 мкм (теоретически)

**Техника
безопасности:**

См. паспорт безопасности

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.