



# 9900 – Universal Primer Grey

## Описание товара:

Универсальная грунтовка Р900 - это 1-кратная, быстросохнущая, высокопрочная и легко шлифуемая грунтовка.

## Подходящие субстраты:

- Старые и звуковые терморезистивные покрытия.
- Полиэфирные наполнители общего назначения.

## Product Application:



Genclean 8241



100 частей Primebuild  
50-150 частей Разбавитель S711 или G6



HVLP: Сопло: 1,6 - 2,2 мм



2 -3 пальто

S711 Thinner	Viscosity	Thickness
50%	45"	23 μ Толщина пленки/каждый слой
100%	18"	15 μ Толщина пленки/каждый слой
150%	14"	12 μ Толщина пленки/каждый слой



Подождите 5-10 минут между нанесением каждого слоя.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



## 9900 – Universal Primer Grey



Шлифуется через 20-40 минут при 20°C до толщины 40-60 микрон.



Сухая шлифовка бумагой с зернистостью P 320



Сухая шлифовка бумагой с зернистостью P 320



Надевайте подходящую защиту

### Product Characteristics:

**VOC(2004/42/EC):** 700g/l

**Удельная плотность:** 1.25 kg/cm<sup>3</sup>

**Температура вспышки:** 20°C (70°F)

**Твердое содержание:** 52,3 % по весу до разбавления

**Охват:** 6 м<sup>2</sup>/л при толщине пленки 20 микрон (теоретическая)

**SDS:** Обратитесь к паспорту безопасности

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.