



1000SR – Barniz 2K

Descripción:

Barniz 2K con muy buenos acabados, excelente brillo y propiedades de relleno. Muy estable en superficies verticales y puede volverse a aplicar sin lijar antes de 24h

Substrato Aconsejable:

- GenRock basecoat
- Gen₂O basecoat

Caractéristiques du produit



100% Clear	50% Hardener	5-10% Thinner
1000SR	H666 RAPIDO	S719 – RAPIDO S711 – STANDARD S721 - LENTO
	H777 STANDARD	
	H888 LENTO	
	H899 EXTRA LENTO	
	H444 EXTRA RAPIDO	



16-18s / DIN 4 mm / 20°C
Vida de la Mezcla: 5h a 20°C



Convencional : 1.3 – 1.5 mm (2 capas normales)
3.0 - 3.5 bar entrada de presión



HVLP 1.2 – 1.5 mm (2 spray passes)
2.0 - 2.5 bar inlet pressure

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



1000SR – Barniz 2K



50 – 60 micras por capa



Flash off antes de aumentar la temperatura



Esperar 10 min antes de subir la temperatura
Mantener 20 min at 60°C



Onda Corta 8 min
Mantener el aparato a 80 cm de distancia



Conveniente usar protección

Características del producto

VOC(2004/42/EC):

2004/42/IIB(e)(840)530. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 530 g/l.

Gravedad Específica:

0.985 kg/cm³

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



1000SR – Barniz 2K

Punto de Inflamción:	25°C (77 °F)
Contenido en Sólidos:	52.1 % por peso listo al uso
Cubrición:	8 - 9 m ² /l at 50 micras capa teórica
SDS:	Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.