



6000M - 2K Barniz Mate

Descripción:

Barniz 2K especialmente aconsejable para zonas con acabado mate.

Proporciona un excelente acabado y fina apariencia.

Substratos aconsejables:

- GenRock basecoat
- Gen2O basecoat

Aplicación del product:



	100%	50%	15-20%
6000M		H500 – RAPIDO	S719 – RAPIDO
		H666 – STANDARD	S711 – STANDARD
		H777 – LENTO	S721 - LENTO



15-20% Disolvente General
16-18s / DIN 4 mm / 20 oC



Convencional: 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
2.0-2.5 bar entrada de presión



HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
0.7 bar atomization pressure



2 Regular Coat
50 – 60 micras


Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



6000M - 2K Barniz Mate



Esperar 15 min antes de subir la temperatura
Secado 45 min a 60 oC



Dejar secar entre capas
15-20 min



Onda corta 8 min
Mantener el aparato a 60 cm



Conveniente usar protección

Características del producto

VOC(2004/42/EC):

2004/42/IIB(d)(840)550. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 550 g/l.

Gravedad:

1.01 kg/cm³

**Punto de
Inflamación:**

23°C (73.4 °F)

**Contenido en
Sólidos:**

48% by weight pre-dilution

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



6000M - 2K Barniz Mate

Coverage:	235 ft ² /gallon at 3.0 mils film thickness (theoretical)
Nivel Brillo:	23 unidades ± 5 at 60° angle
Cubrición:	6-7 m ² /l at 50 micras capa teórica
Seguridad:	Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.